







Resina Compuesta

Prevenir la Recontaminación

Preferiblemente aislamiento absoluto

Retire toda la restauración existente

Evalúe la posibilidad de grietas y caries (Elimínela)

Preferiblemente utilizando detector de caries

Coloque una base de 3 mm. o más

Ionómero de vidrio tipo II autofraguado o ionómero de vidrio modificado con resina

Coloque la restauración Definitiva de resina compuesta luego de 24 horas

La resina se debe colocar en capa sucesivas de 2 mm, fotopolimerizandolas por 40 seg.











